

Holzwole-Mehrschichtplatte 035

Fibro-THERM-S 2 N A2



Technische Daten

Bestimmte Verwendung(en)	2-Schicht Keller- und Tiefgaragendämmung
Wärmeleitfähigkeitsgruppe	035 (Mineralwolle); 090 (Holzwole)
Wärmeleitfähigkeit	0,035 W/(m · K) nach DIN 4108 (Mineralwolle) 0,090 W/(m · K) nach DIN 4108 (Holzwole)
Plattendicke	50–200 mm
Dämmplattenformat	1000 x 600 mm

Inhaltsstoffe

Produktcode/GISCODE	Kein GISCODE
VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG	0 %
VOC-Gehalt LEED [less water]	< 1 g/l
Blei, Cadmium, Chrom VI *	nicht enthalten
Halogenierte Treibmittel *	nicht enthalten
Chlorparaffine *	nicht enthalten
Borverbindungen ≥ 0,1% *	nicht enthalten
SVHC ≥ 0,1% *	nicht enthalten
HBCD	nicht enthalten
TCEP ≥ 0,1% *	nicht enthalten
(* kein Rezepturbestandteil)	

Umweltsiegel

PEFC	Holzanteil ist PEFC-zertifiziert (Nr: SGSCH-PEFC-COC-050011)
------	--------------------------------------------------------------

Gebäudezertifizierungen - DGNB

Eignung für DGNB Kriterium ENV 1.2 (Systemversionen 2018 und 2015)

Nr.	Einsatzort	Produkttyp	Betrachtete Stoffe / Aspekte	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
40	Kunstschäum-Dämmstoffe für Gebäude und Haustechnik	PS/XPS/PUR-Dämmprodukte, flexible TGA-Dämmungen (Kautschuk und PE)	Halogenierte Treibmittel *	Ja	Ja	Ja	Ja
41	Kunstschäum- Dämmstoffe (Gebäude und Haustechnik inkl. Heiz- und Kühlflächen)	PS / XPS-, PUR- / PIR-, Resol-Platten	Hexabromcyclododecan (HBCD) Flammenschutz	Ja	Ja	Ja	Ja

Gebäudezertifizierungen - LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: Low emitting materials)	Anforderungen erfüllt (da Verwendung außen)
LEED 2009 (IEQ4.1/ IEQ4.2/ IEQ4.3)	Anforderungen erfüllt (da Verwendung außen)
Produktkategorie	Keine Kategorie anwendbar
VOC-Limit	---
Limit erfüllt	---
AgBB-Prüfung	Nicht geprüft
Recyclinganteil	nicht enthalten
Produktionsort	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt